

TIXO BIO liquide

DETERGENT POUR FONTAINE BIO

- Efficace, sans danger, économique
- Ininflammable, non toxique, non corrosif
- Réduit les impacts sur l'environnement
- Ne laisse aucun résidu ou dépôt sur les pièces
- Faible évaporation sans vapeurs nocives, ni émissions de COV
- Biodégradable
- Ne contient aucun solvant
- Bioremédiation des huiles et des graisses

TIXO BIO prêt à l'emploi n'est ni un dégraissant classique aqueux, ni un solvant aromatique ou halogéné ; c'est une solution aqueuse, composée de tensioactifs spécifiques, formulée pour décoller, éliminer tout type de salissures : graisses, huiles, matières solides, résidus carbonés, dépôts divers.

MODE D'EMPLOI :

Solution prête à l'emploi en bidon de 20 L à ajouter directement dans la fontaine
A saturation du bain, la solution devra être retraitée suivant la réglementation en vigueur en tant que déchet lessiviel (DIS)

Le produit possède des inhibiteurs de corrosion spécifiques pour une protection temporaire inter opération. Néanmoins, compte tenu du dégraissage très efficace des pièces, nous vous recommandons de bien sécher à l'aide d'une soufflette pour éviter tout risque de corrosion. Vous pouvez également appliquer un film protecteur pour un stockage plus long.

CARACTERISTIQUES :

- aspect : liquide
- pH : 8,5-9,5
- Solubilité : entièrement soluble à l'eau
- facilement biodégradable
- faire un test de compatibilité

Compatibilité matériaux :

TIXO BIO, prêt à l'emploi s'emploie parfaitement sur tous métaux ferreux et non ferreux, plastiques, ... dans le respect de l'environnement, l'hygiène et la sécurité des opérateurs.

Obtention de la capacité aéronautique sur les alliages suivants :

C 22 sablé - T-A6V

	examen visuel	variation de masse (mg/cm ² /24H)
C22 sablé	pas de modification d'aspect	0,05-0,06 < 1,0
T-A6V	pas de modification d'aspect	0,009 - 0,005 < 0,5
exigence	pas de piqûres de corrosion	maximale

Source : essais CEAT

Concernant les alliages sensibles (aluminiums : 2024T3, 7075T6 ; magnésium : G-A9 ; cuivre-zinc : CuZn33), ne pas laisser tremper plus de 30 minutes, rincer à l'eau (additionnée d'agents anti-corrosion si nécessaire) et/ou sécher après dégraissage.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels

ETIQUETAGE :

Pour toutes informations plus complètes se référer à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

TIXO/NGA

sas TIXO - Siège social - Direction Exploitation
148 Avenue de Compiègne - POMMIERS - 02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39
tixo@wanadoo.fr ou contact@nga.fr

Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits.